




**PCT**  
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro  
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> : <b>H01M 8/10, 4/88</b></p>	<b>A2</b>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 00/26982</b></p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 11. Mai 2000 (11.05.00)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE99/03319</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 15. Oktober 1999 (15.10.99)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 198 50 119,6      30. Oktober 1998 (30.10.98)      DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DENNERLEIN, Klaus [DE/DE]; Oppelner Str. 11, D-91058 Erlangen (DE). GEBHARDT, Ulrich [DE/DE]; Zedernstr. 18, D-91094 Langensendelbach (DE).</p> <p>(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).</p>		<p>(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p><b>Veröffentlicht</b> <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i></p>

(54) Title: IMPROVED DIAPHRAGM ELECTRODE UNIT FOR A PEM FUEL CELL AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: VERBESSERTE MEMBRAN-ELEKTRODEN-EINHEIT FÜR EINE PEM-BRENNSTOFFZELLE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG



(57) Abstract

The invention relates to a membrane electrode unit for a PEM fuel cell, whereby the active electrode catalyst layer is directly pressed onto the diaphragm in the form of a dry powder. The invention also relates to a low-cost mass production method for said diaphragm electrode unit (ME), whereby the dry catalyst powder is applied to the diaphragm strip using a sieve and is then processed without an additive using a press to form an electrode catalyst layer.

### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Membran-Elektroden-Einheit für eine PEM-Brennstoffzelle, bei der die aktive Elektrokatalysatorschicht als trockenes Pulver direkt auf die Membran aufgespritzt ist. Ausserdem betrifft die Erfindung ein kostengünstiges und massenfertigungstaugliches Herstellungsverfahren für diese Membran-Elektroden-Einheit (ME), bei dem das trockene Katalysatorpulver einfach mit einem Sieb auf das Membranband aufgebracht wird und dann ohne ein Additiv mit einer Presse zu einer Elektrokatalysatorschicht verarbeitet wird.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland		
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

## Beschreibung

Verbesserte Membran-Elektroden-Einheit für eine PEM-Brennstoffzelle und Verfahren zu ihrer Herstellung

5

Die Erfindung betrifft eine Membran-Elektroden-Einheit für eine PEM-Brennstoffzelle, bei der die aktive Elektrodenkatalysatorschicht als trockenes Pulver direkt auf die Membran aufgepresst ist. Außerdem betrifft die Erfindung ein kosten-  
10 günstiges und massenfertigungstaugliches Herstellungsverfahren für diese Membran-Elektroden-Einheit (ME).

Bekannt sind ME bei denen der Katalysator als Paste oder Tinte, also unter Zusatz von einem Additiv wie einem Verlaufshilfsmittel, direkt auf die Membran durch Besprühen, Walzen  
15 oder mittels Siebdruck aufgebracht ist. Nachteilig an diesen ME ist, daß das Additiv später die Aktivität der Elektrodenkatalysatorschicht beeinträchtigt und ihren Innenwiderstand erhöht, insbesondere wenn es nicht rückstandsfrei entfernt  
20 wurde. Außerdem führt ein Additiv immer zur Quellung der Membran und stört damit deren Dimensionsstabilität.

Bekannt sind auch ME, bei denen der Katalysator auf eine Gasleitschicht zwischen die Membran und die aktive Elektrodenkatalysatorschicht aufgebracht ist. Dabei lagert sich ein nicht  
25 unbeträchtlicher Anteil an Elektrodenkatalysator in den Poren der Gasleitschicht ein, der dann nicht mehr katalytisch wirksam ist.

30 Aus der DE 195 09 749 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung einer ME bekannt, bei dem das trockene Katalysatorpulver zunächst auf einen Träger aufgebracht und mit diesem dann mit der Membran verpreßt wird. Nachteilig an diesem Verfahren ist erstens, daß ein Träger in die ME eingebaut wird, was einen  
35 zusätzlichen Arbeitsschritt bei der Herstellung und einen zusätzlichen Widerstand in der ME nach sich zieht und zweitens, daß die Oberfläche der aktiven Katalysatorschicht durch das

Anpressen der Katalysator-Trägerschicht in bezug auf Porengröße, Volumenkonzentration und/oder Porosität festgelegt ist.

- 5 Die bislang bekannten ME verfügen demnach über einen hohen Anteil Katalysator, der in der elektrochemischen Zelle oberflächen-unwirksam bleibt, weil er entweder in den Poren der Gasleitschicht eingelagert ist oder in einem Additiv (d.h. einem Verarbeitungs-Hilfsmittel) eingeschlossen ist.

10

- Entsprechend zu den ME sind auch zwei Typen von Herstellungsverfahren für ME bekannt, erstens die direkte Aufbringung des Katalysators als Paste oder Tinte durch ein Sprüh-, Walz- oder Siebdruckverfahren (im folgenden kurz als (1) bezeichnet) und zweitens die Aufbringung und Verpressung des Katalysators auf eine Gasleitschicht, die ihrerseits an die Membran anschließt (2).

- 20 Beide Verfahren haben den Nachteil, daß sie mehr als einen Arbeitsabschnitt zur Herstellung einer ME brauchen, wie z.B. bei Verfahren (1):

- Herstellung der Paste
  - Aufbringung der Paste auf die Membran
  - Regeneration des Katalysators aus der Paste (wobei die
- 25 Teilschritte nicht zwangsläufig nur einen Arbeitsschritt umfassen)

oder bei Verfahren (2)

- Verbindung der fertigen Gasleitschicht mit der Membran,
- Aufbringung des Katalysators auf der Gasleitschicht.

30

- Als "Arbeitsabschnitt" (z.B. Herstellung der Paste) wird die Herstellung eines Zwischenproduktes bezeichnet, wohingegen als "Arbeitsschritt" (z.B. Trocknen der aufgetragenen Schicht) ein Prozeßschritt eines Verfahrens bezeichnet wird,
- 35 der nicht zwangsläufig zu einem Zwischenprodukt führt.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Ausnutzung oder Oberflächenwirksamkeit des Katalysators auf der ME und seine elektrochemische Anbindung zu optimieren und ein einfaches (d.h. nur einen Arbeitsabschnitt umfassendes), kostengünstiges und massenfertigungstaugliches Verfahren zur Herstellung einer ME mit optimierter Katalysatorausnutzung zur Verfügung zu stellen.

Diese Aufgabe wird durch eine Membran-Elektroden-Einheit, eine Membran mit beidseitig einer aktiven Elektrodenkatalysatorschicht umfassend, gelöst, bei der die aktive Elektrodenkatalysatorschicht frei von Additiven ist und direkt auf die Membran aufgebracht ist. Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung einer Membran-Elektroden-Einheit, folgende Arbeitsschritte umfassend:

- Aufbringen von trockenem Katalysatorpulver auf das Membranband,
- Aufpressen des Katalysatorpulvers und
- Abschneiden der fertigen Membran-Elektroden-Einheiten.

Bei der Ausgestaltung der Erfindung, die eine Nafion-15™ einer Dicke von etwa 130-140 µm als Membran haben, läßt sich die Verringerung des Innenwiderstandes durch den Einsatz der Erfindung bei der Herstellung der ME auf ca. 15% schätzen. Der Innenwiderstand beträgt bei den herkömmlich mit dieser Membran hergestellten ME ungefähr  $130 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$  und verringert sich bei Anwendung der Erfindung entsprechend auf ca.  $110 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$ .

Eine Ausführungsform des Verfahrens ist, daß in einem kontinuierlichen Verfahren zunächst eine Seite der Membran mit Katalysator belegt wird, dann das Membranband über Umlenkrollen gewendet wird, bevor die andere Seite mit Katalysator belegt wird.

Vorteilhafterweise wird der Katalysator mit einem Sieb auf das Membranband aufgerüttelt. Durch die Kontur des Siebes, wie z.B. eckig, insbesondere rechteckig oder quadratisch, wird dabei die geometrische Abmessung der Kathode und/oder Anode realisiert.

Bei einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens wird durch ein zusätzliches Sieb eine Fraktionierung des Katalysators möglich. Dadurch kann eine ME mit Schichtaufbau bzgl. Volumenkonzentration und/oder Porosität des Elektrodenkatalysators realisiert werden.

Durch den Einsatz verschiedener Siebe kann eine unterschiedliche Struktur der Oberfläche der aktiven Katalysatorschicht realisierbar sein. Dabei ist die Porosität bewirkt durch Porenstruktur, Porengröße und/oder Volumenkonzentration variabel je nach Anforderung gestaltbar.

Ein Katalysatorträger kann nach der Herstellung auf die ME aufgebracht werden.

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des Verfahrens wird das Membranband während der Bearbeitung feucht gehalten. Dies kann z.B. durch Sprühvorrichtungen und/oder Wasserfilme erfolgen. Vorteilhaft dabei ist, daß die feuchte Membran eine konstante Form hat, die sie auch beim Betrieb in der elektrochemischen Zelle hat. Deshalb ist Dimensionsstabilität gegeben und es müssen keine Volumenänderungen durch Quellung oder Trocknung (wie das bei den bekannten Verfahren, die etliche Temper- und/oder Trocknungsschritte während der Herstellung unterlaufen, der Fall ist) einkalkuliert werden.

Bei einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist der Katalysator, z.B. der Pt-Katalysator, entsprechend seiner Anforderung (Kathode oder Anode etc.) vorbehandelt worden. So können z.B. hydrophobe Katalysatoren wie tefloni-

sierte und/oder nafionisierte Pt-Katalysatoren zum Einsatz kommen.

Im folgenden wird das Verfahren noch anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert:

Die einzige Figur zeigt schematisch die einzelnen Arbeitsschritte:

10 Von links kommt das Membranband 1 unter das erste Sieb 2, in dem, evtl. vorbehandeltes, trockenes Katalysatorpulver ist. Durch das Sieb 2 wird je nach Verweilzeit und Rüttelintensität eine vorbestimmte Menge des trockenen Katalysatorpulvers auf das Membranband aufgebracht. Nach der Belegung mit Katalysatorpulver wird durch die Presse 3 die Elektrodenkatalysatorschicht auf dem Membranband 1 hergestellt. Das Membranband 1 mit der fertigen Elektrodenkatalysatorschicht 4 wird dann über die Umlenkrollen 5 und 6 umgedreht, so daß die andere, noch unbelegte Seite des Membranbandes 1 unter das zweite Sieb 7 zu liegen kommt. Dort wird wieder ein u.U. vorbehandeltes und trockenes Katalysatorpulver, in einer durch Verweilzeit und Rüttelintensität einstellbaren Menge auf die Membran 1 aufgebracht. Durch die Presse 8 entsteht wieder eine fertige Elektrodenkatalysatorschicht auf dem Membranband 1. Am Ende des Verfahrens wird nur noch mit der Stanze 9 aus dem Membranband 1 eine fertige ME ausgestanzt.

Die Erfindung beschreibt eine einfache Bandfertigung von ME. Durch die Aufbringung des trockenen Katalysatorpulvers mit einem Sieb auf die Membran wird eine optimale elektrolytische Anbindung des Katalysators an die Membran erreicht, die eine Verringerung des Innenwiderstandes der ME in der elektrochemischen Zelle zur Folge hat.

35 Mit dem Verfahren ist es möglich, die Membran während der Bearbeitung ohne großen Aufwand feucht zu halten.


## Patentansprüche

1. Membran-Elektroden-Einheit, eine Membran und beidseitig eine aktive Elektrodenkatalysatorschicht umfassend, bei der  
5 die aktive Elektrodenkatalysatorschicht frei von Additiven ist und direkt auf die Membran aufgebracht ist.
2. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung einer Membran-Elektroden-Einheit, folgende Arbeitsschritte umfassend:  
10 - Aufbringen von trockenem Katalysatorpulver auf das Membranband,  
- Aufpressen des Katalysatorpulvers und  
- Abschneiden der fertigen Membran-Elektroden-Einheiten.
- 15 3. Verfahren nach Anspruch 2, folgende Schritte umfassend:  
- Aufbringen von trockenem Katalysatorpulver auf die erste Seite des Membranbandes,  
- Aufpressen des Katalysatorpulvers,  
- Wenden des Membranbandes über Umlenkrollen,  
20 - Aufbringen von trockenem Katalysatorpulver auf die andere Seite des Membranbandes,  
- Aufpressen des Katalysatorpulvers und  
- Abschneiden der fertigen Membran-Elektroden-Einheit.
- 25 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, bei dem das trockene Katalysatorpulver durch ein Sieb auf das Membranband aufgerüttelt wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, bei dem das  
30 Membranband während der Verarbeitung feucht gehalten wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, bei dem über ein zusätzliches Sieb der Katalysator fraktioniert aufgebracht wird, so daß ein Schichtaufbau der Elektrodenkatalysatorschicht realisiert wird.  
35



7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, bei dem das Katalysatorpulver vor seiner Aufbringung vorbehandelt wurde.

1/1



Title: Improved Diaphragm Electrode Unit for a PEM Fuel Cell and Method for the Production Thereof

(Machine translation of Specification)

Improved description of membrane electrode assembly for a PEM fuel cell and processes for their manufacture, the invention relates to a membrane electrode assembly for a PEM fuel cell, in which the active electrode layer is applied as a dry powder directly on the membrane. Furthermore, the invention relates to a low-cost mass production suitable and manufacturing processes for these membrane electrode assembly (ME).

ME known where the catalyst paste, or as a Tin-te, also with the addition of an additive such as a gradient tools directly on the membrane by spraying, rolling or sieve pressure. ME A disadvantage to this is that the additive later, the activity of the electrode catalyst layer affected and its internal resistance increases, particularly if it is not residue has been removed. In addition, an additive always swelling of the Mem-bran and thus disturbs their dimensional stability.

Are also known ME, in which the catalyst in a gas layer between the membrane and the active Elektrodenkatalysatorschicht to. These stores are not unimportant a share of electrode catalyst in the pores of a Gasleitschicht, then no more catalytically effective.

The SL 195 09749 A1 is a procedure for the production of a known ME, where the dry-powder catalyst next to a winner with this upset and then with the membrane prepared. A disadvantage of this procedure is, firstly, that a carrier in the ME will be built, adding an extra processing step in the manufacture and to additional resistance in the ME in its wake, and secondly, that the active surface of the catalyst layer through the Anpressen the catalyst Winners shift in terms of pore size, volume concentration, and / or porosity is set.

The previously known ME therefore have a high proportion of catalyst, in the electrochemical cell surfaces above-remains ineffective because it is either in the pores of Gasleitschicht or placed in an additive (ie a processing tools) is included.

According to the ME are also two types of manufacturing procedures for ME announced first, the direct deposition of the catalyst as the ink or paste with a spray, rolling or screen printing processes (as hereinafter referred to (1)-net), and secondly, Verpressung boarding and the Katalysators a Gasleitschicht, which in turn connects to the diaphragm (2).

Both methods have the disadvantage that they work more than one section for the production of ME need, such as procedures (1): N production of the paste e boarding the paste on the membrane regeneration of the catalyst from the paste (with the partial steps not necessarily just a step include work), or between procedures (2) M Gasleitschicht connection with the manufacture of membrane deposition of the catalyst on the Gasleitschicht.

As a "working section" (eg production of the paste), the manufacture of an intermediate product called while as a "step of the work" (eg, dry layer), a process step in a process called, and not necessarily to an intermediate product. Task of the invention is therefore to the advantage or flächenwirksamkeit surface of the catalyst on the ME and its electrochemical

connections to optimize and a simple (ie only a working comprehensive section), and low-ges massenfertigungstaugliches procedures for the manufacture of a catalyst ME with optimized utilization of too.

This task is a membrane electrode assembly, used to be on both sides of a membrane with active Elektrodenkatalysa-torschicht fully solved, in which the active electrode katalysatorschicht free from additives and directly on to the membrane. Furthermore, the invention is the subject of an application procedures for the continuous production of a membrane electrode assembly, the following steps comprehensive send:-application of dry powder catalyst on the membrane-band, fitting of a catalyst powder and cutting the manufacture membrane electrode assemblies .

In the process of the invention, a Nafion-15 at a thickness of about 130-140 to qualify as a membrane, is the reduction of the inner resistance by the use of the invention in the production of the ME to about 15% estimate.

The internal resistance is at the conventionally with this membrane produced approximately  $130 \text{ m}\Omega \text{ ME} \cdot \text{cm}^2$  and reduce during application of the invention according to approximately  $110 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$ .

A form of the procedure is that in a continuous procedure initially one side of the membrane with Ka-talysator evidence, then the membrane band turned over pulleys, before the other side with a catalyst demonstrates.

Preferably, the catalyst with a sieve on the membrane-up band. The contour of the screen, such as square, rectangular or square in particular, is the geometric dimensions of the cathode and / or anode.

Another form of the procedure is an additional screening by a fractionation of the catalyst. This can ME with a layer structure regarding menkonzentration volume and / or porosity of Elektrodenkatalysa sector can be realized.

Through the use of different sieves can be of different structure of the active surface of the catalyst layer feasible. However, the porosity results by Po-renstruktur, pore size and / or volume variable depending on the requirement bel configurable.

A catalyst makers can manufacture to be ME.

At a beneficial form of the procedure, the membrane band during the editing kept moist. This can, for example, by spraying devices and / or water-movies. Arrest advantage of this method is that the moist membrane form of a constant, even when they operate in the electro-chemical cell. Therefore, dimensional stability-ed and there must be no volume changes by swelling or drying (as in the well-known procedure, which involves a number Temper-und/oder drying steps during production undermined the case) to be regarded.

In another favorable development of the invention is the catalyst, such as the Pt catalyst, according to its request (cathode or anode, etc.) have been pre-treated. For example, hydrophobic as catalysts tefloni-based and / or nafionisierte Pt catalysts are used.

The following is the procedure still using an execution rungsbeispiels explained: The only figure shows the individual steps of work: From left, the membrane Volume 1 at the first screening 2, in which, possibly treated, dry

powder catalyst.

By screening 2 is depending on the time spent and quality Rüttelintensi a predetermined amount of dry powder catalyst on the membrane to strip. After the occupation of Kata-lysatörpulver is by the press Elektrodenkatalysa the 3-torschicht on the membrane Volume 1. The membrane Volume 1 with the finished electrode catalyst layer 4 will be on the pulleys 5 and 6 reversed, so that other, more Blank side of the membrane volume 1 at the second screening 7 to lie. There is another may vorbehan-deltes and dry powder catalyst, in a by-time and Rüttelintensität adjustable amount to 1 to the membrane. The press is again an 8 finished electrode catalyst layer on the membrane Band 1 At the end of the procedure is only with the punch 9 from the membrane Volume 1 a finished cut ME.

The invention describes a simple Volume production of ME.

Through the deposition of the catalyst powder dry with a sieve on the membrane is an optimal electrolytic connection of the catalyst on the membrane achieved a reduction of the inner resistance of the ME in the mix elektroche-cell result.

With the procedure, it is possible to the membrane during the Be-ing without great effort to keep moist.